



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RI11074 STOCCOLMA S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11
AirToe Composite
CALZATURA TIPO "B"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,195



RED INDUSTRY



SaveFlex plus

Natural CONFORT 11



Airtoe COMPOSITE

METAL FREE 100%

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



BASF We create chemistry



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Scarpe antinfortunistiche leggere in classe di protezione **S3 SRC CI ESD** con particolare **protezione dal freddo** della suola (A temp. $\leq 10^{\circ}\text{C.}$) e tomaia in Putek® Plus **altamente resistente all'abrasione** e **idrorepellente**.

Scarpe da lavoro comode con fodera interna a tunnel d'aria e **suola anatomica** e **automodellante**, arricchita da un **inserto antifatica** in grado di ridurre lo stress corporeo e di migliorare stabilità ed equilibrio per un maggior **benessere durante tutta la giornata**.

Calzature antinfortunistiche uomo, adatte anche ad un pubblico femminile, con **puntale in composito AirToe** e sistema **anti-perforazione tessile** per la protezione della punta e del 100% della pianta del piede.

Calzature di sicurezza con suola PU/PU **antiscivolo**, **antiolio**, **anti-abrasione** e **antistatica** adatte a: **artigiano**, **falegname**, **elettricista**, **idraulico**, **imbianchino**, **benzinaio**, **operaio**, **muratore**, **trasporti & logistica**, **giardinaggio** e **agricoltura**, **meccanico** e **gommista**.

PUNTALE "AirToe Composite"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"

Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

Classe ambientale 1° - 12% umidità

Classe ambientale 2° - 25% umidità

Classe ambientale 3° - 50% umidità

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$

Coefficiente di permeabilità mg/cm^2

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$

Coefficiente di permeabilità mg/cm^2

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

$10^5 \Omega$ e $10^9 \Omega$ (0,1 M Ω a 100 M Ω)

$10^5 \Omega$ e $10^9 \Omega$ (0,1 M Ω a 100 M Ω)

$10^5 \Omega$ e $10^9 \Omega$ (0,1 M Ω a 100 M Ω)

$\leq 30\%$

$\leq 0.2 \text{ gr}$

≥ 0.8

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25600 cicli

12800 cicli

≥ 400 cicli

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

≥ 0.18

≥ 0.32

16
14,5

Conforme

$< 10^8 \text{ Ohm}$

$< 10^8 \text{ Ohm}$

$< 10^8 \text{ Ohm}$

1,1

0

1,0

15,7

96,3

770,5

Nessun foro

Nessun foro

Nessun danneggiamento

47

3,2

5,5

2,9

39

0,44

0,45